

## METODIKA

**pro stanovení třídy reakce asfaltových povrchů na  
oheň v silničních tunelech v rámci grantu  
TA 04031642 „Asfalty v silničních tunelech“**

Ministerstvo dopravy ČR

Vypracoval:



**Ing. Petr Bebčák, PhD.,**

K.B.K. fire, s.r.o.

Heydukova 1093/26

702 00 Ostrava Přívoz

12/2017

# **Metodika pro stanovení třídy reakce asfaltových povrchů na oheň v silničních tunelech**

Zkouškou asfaltového krytu komunikace v tunelové troubě podle tohoto předpisu se stanoví, zda asfaltový kryt komunikace v tunelové troubě umožňuje šíření požáru vnějším tepelným namáháním (požárem), působícím na asfaltové vrstvy komunikace v požárně nebezpečném prostoru (padající hořící částice a sálavé teplo požáru silničního vozidla) nebo mimo něj (létající hořící částice).

Metodický návod slouží pro hodnocení měknutí asfaltových povrchů komunikace při působení požáru vozidla a klasifikace asfaltových povrchů z hlediska reakce materiálů na oheň a šíření požáru ve vrstvách vozovek v případě požáru v tunelu.

## **I. NÁZVOSLOVÍ**

1. **Asfaltový povrch komunikace – hutněná** asfaltová vrstva pozemní komunikace.
2. **Obrusná asfaltová vrstva – horní** krytová vrstva, která je v přímém kontaktu s pneumatikami vozidel.
3. **Ložní asfaltová vrstva – Spodní** krytová vrstva, která přenáší účinky dopravního zatížení.
4. **Požárně nebezpečný prostor kolem hořícího vozidla – prostor** kolem hořícího vozidla, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částicemi vozidla či nákladu, které by mohly šířit požár po asfaltovém povrchu komunikace.
5. **Vnější tepelné namáhání povrchu komunikace** – létající nebo padající hořící částice a sálavé teplo z hořícího vozidla.
6. **Index šíření plamene** – relativní hodnota, kterou je vyjádřena schopnost hmot se vznítit a šířit po svém povrchu plamen. Vyjadřuje se podílem délkové jednotky a časem, v němž plamen dosáhne určený bod.

## **II. VŠEOBECNĚ**

### **Účel zkoušky**

7. Účelem zkoušky je určit, zda asfaltový povrch v daném sklonu, při vnějším tepelném namáhání zkušebním sálavým panelem za proudění vzduchu šíří požár a zároveň dochází k měknutí asfaltového krytu:
- a) v požárně nebezpečném prostoru kolem hořícího vozidla
  - b) mimo požárně nebezpečný prostor kolem hořícího vozidla

### **Podstata zkoušky**

8. Podstatou zkoušky je vystavení vzorků asfaltového povrchu při daném sklonu zkušebnímu vnějšímu tepelnému namáhání sálavým panelem při definovaném proudění vzduchu a ověření:
- a) šíření požáru po povrchu vzorku,
  - b) prohoření vzorku,
  - c) měknutí povrchu vzorku asfaltové vrstvy v průběhu zkoušky.

Získané výsledky jsou podkladem ke stanovení jak reakce asfaltových povrchů na oheň, tak měknutí asfaltové vrstvy v případě požáru.


## **III. ZKOUŠENÍ**

### **Zkušební zařízení**


9. Zkušební zařízení pro zkoušení asfaltových povrchů v požárně nebezpečném prostoru kolem hořícího vozidla se skládá z konstrukce pro uložení zkušebního vzorku, ventilátoru, sálavého panelu, zařízení pro zkoušení měknutí asfaltové vrstvy a měřícího registračního zařízení pro záznam rychlosti, směru, teploty a proudění větru. Tyto části jsou umístěny pohyblivě s možností nastavení jejich požadovaných vzdáleností a sklonů při zkoušce (obrázek 1).
10. Zkušební vzorek se skládá ze dvou stejných částí o velikosti 2x (300 x 500) mm je ukládán na ocelovou konstrukci v ocelovém rámu, pro uložení zkušebního vzorku o velikosti (2074 x 1000 x 1760) mm. Výška ocelové konstrukce je nastavitelná podle tloušťky zkušebního vzorku tak, aby horní hrana okraje vzorku u ústí usměrňovacího potrubí ventilátoru byla vždy ve stejné výšce vzhledem k podélné ose usměrňovacího potrubí. Sklon ocelového rámu je nastavitelný od 0° do 5°.

11. Ventilátor s usměrňovacím zařízením musí při zkušebním sklonu vzorku ve vzdálenosti 2000 mm od ústí potrubí vytvářet rovnoměrný proud vzduchu proudícího konstantní rychlosť  $1,5 \text{ m.s}^{-1}$ . Poloha vyústku potrubí viz obrázek č. 2


Pozn.: Kompletní projektová dokumentace zkušebního zařízení, viz Příloha 1 této metodiky.



Obrázek 1 – Konstrukce pro uložení zkoušebního vzorku



Obrázek 2 - Schéma zkušební sestavy ve zkušební poloze



Obrázek 3 - Zkušební sestava

## 12. Technické parametry zařízení:

Kónický elektrický sálavý panel o velikosti (780 x 405 x 100) mm je určen k tepelnému namáhání vzorků a je schopen vyvolat teplotu 900 °C a tepelný tok cca 110 kW.m<sup>-2</sup>.

Zařízení je vybaveno digitálním regulátorem teploty a tepelného toku. Regulace je pulzní se spínáním v 0, maximální příkon zařízení 25 200 W, tyristorové spínače ERI DIN 30 D 40 A/400 V, napětí 400 V, regulátor

teploty a tepelného toku SELEC PID 500, potřebný průtok vody pro chlazení 1 l/min.

13. Zařízení pro zkoušky měknutí asfaltového krytu:

Zařízení se skládá z dutého hydraulického válce KGF, ručního vysokotlakého čerpadla – dvoustupňového, závitové tyče a tlačné desky.

Pro postup zkoušení lze zvolit např. dílčí tlakový diferenciál  $TD = 5$  barr – hodnoty tlakové síly  $F(i)$  na zkušební plošku a příslušných přibližných kontaktních napětí (uvažováno přibližně rovnoměrné rozdělení napětí na povrchu vzorku pod zkušební deskou) jsou vyčísleny takto viz tabulka 1:

Tabulka 1 - Vyčíslení tlaků

Tlak na měridle (barr)	Dosažená tlaková síla (kN)	Napětí na povrchu vzorku (kPa)
5	1,9	206,6
10	3,8	413,3
15	5,7	619,9
20	7,6	826,5
25	9,5	1 033,2
30	11,4	1 239,8
35	13,3	1 446,4
40	15,2	1 653,0
45	17,1	1 859,7
50	19,0	2 066,3
55	20,9	2 272,9
60	22,8	2 479,6
65	24,7	2 686,2
70	26,6	2 892,8


Dosažení účinků, odpovídajících výše uvedeným zatěžovacím stavům tedy odpovídají přibližně následující tlaky ve zkušebním válci, viz tabulka 2:

*Tabulka 2 - Tlaky ve zkušebním válci*

požadované zadání zkoušky (tj. síla 10 kN na ploše 100 x 100 mm, resp. tlak cca 1 000 kPa )	tlak ve válci cca 25 barr
při zahrnutí součinitele zatížení $\gamma_f = 1,50$ , což odpovídá zatížení vozidly na plochách kategorie „F“ (napětí cca 1 500 kPa)	tlak ve válci cca 38 barr
pro dosažení nejnepříznivějšího účinku, odpovídajícího zatížení středně těžkými vozidly kategorie „G“ s celkovou tíhou do 160 kN – včetně přístupových zón pro požární mobilní techniku (napětí cca 2 250 kPa )	tlak ve válci cca 55 barr

Dutý hydraulický válec KGF na 700 bar, umožňuje aplikaci sil pro vyvození tlaku zkušební tlačné desky prostřednictvím závitové tyče, na zkušební vzorek viz obrázek 4.

Během realizovaných zkoušek byl vyvinut zkušební tlak ve válci cca 55 barr.




Obrázek 4- Schéma odnímatelného panelu

Vyvození požadovaného tlaku bylo dosaženo pomocí ručního vysokotlakého čerpadla a dutého hydraulického válce na tlačnou desku o rozměrech (100 x 100 x 25) mm se středovým otvorem ø 32 mm – viz obrázek 4, pozice 32.


## Zkušební vzorky

14. Zkušební vzorky se zkouší ve sklonech  $0^\circ$  nebo  $5^\circ$  v závislosti na sklonu skutečné tunelové trouby.
15. Pro relevantní provedení zkoušek je potřeba šest shodných vzorků
16. Zkušební vzorek má rozměry (300 x 500) mm a tloušťku podle skutečného provedení asfaltové vrstvy.
17. Pro zkušební sklon se zkouší vždy dva shodné vzorky, které se kladou za sebou, viz obrázek 5.
18. Zkušební vzorek musí odpovídat skutečnému provedení konstrukce asfaltové vrstvy, včetně typických spojů, spár, styků (ve vodorovném i svislém směru) nebo jiných úprav, majících vliv na šíření požáru.
19. Typické spoje a úpravy, mající vliv na šíření požáru, musí být na zkušebním vzorku umístěny tak, aby byly v místě působení sálavého panelu na vzorek.



Obrázek 5 - Uložení zkušebních vzorků při zkoušce

20. Ve středu zkušebního vzorku 2-1 bude vyvrtán otvor pro uložení závitové tyče, který je vyložen ocelovou tyčí. Dále budou dle technické dokumentace vyvrtány otvory ø 3mm pro termočlánky, do hloubky 40 mm od povrchu vzorku (termočlánky T8, T9) viz obrázek 6.
21. Zkušební vzorek 2-2 je opatřen ryskami ve vzdálostech 100 mm, pro záznam šíření plamene po povrchu zkušebního vzorku.




Obrázek 6 - Umístění termočlánků na zkušebním vzorku

## 22. Příprava zkušebního vzorku:

### a) Segmentový zhutňovač

Z asfaltových směsí jsou vyrobeny zkušební tělesa – desky o rozměru – 300 mm x 500 mm, které byly podrobeny požárním zkouškám. Výroba zkušebních desek byla provedena pomocí segmentového zhutňovače, což je zařízení sloužící k hutnění asfaltových směsí do obdélníkové formy (do tvaru desky). Hutnění se provádí dle evropské normy ČSN EN 12697-33+A1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.

Hutnění v segmentovém zhutňovači probíhá tak, že se horizontálně pohybuje spodní pojazdový stůl s formou (pohyb vpřed a vzad), čímž dochází k odvalování ocelového segmentu válce (se zaoblenou spodní plochou) po asfaltové směsi, za současného snižování výšky segmentu (zhutnování směsi). Tento způsob hutnění reálně simuluje účinky skutečného hutnění vozovky pomocí běžných silničních válců s ocelovými běhouny. Na následujícím obrázku 7 je segmentový zhutňovač, používaný pro výrobu zkušebních desek. Na obrázku 8 je pak detail spodního pojazdového stolu s formou a již zhutněnou deskou.



Obrázek 7 - Segmentový zhutňovač



Obrázek 8 - Spodní pojezdový stůl zhutňovače s vyrobenou zkušební deskou

b) Výroba zkušebních desek z asfaltových směsí

Před samotným prováděním hutnění se potřebná navážka každé asfaltové směsi nejprve nahřála v laboratorní sušárně na požadovanou teplotu


hutnění (viz charakteristiky jednotlivých směsí). Po nahřátí je asfaltová směs vsypána do formy z hutňovače a následně spuštěno hutnění. Teplota směsi přitom je kontrolována pomocí bezdotykového teploměru s infrasenzorem, a to jak před vsypáním směsi do hutnící formy, tak i po jejím vsypání do formy před začátkem procesu hutnění.

Pro provedení zkoušek jsou vyrobeny desky o rozměru 300 mm x 500 mm. Tyto desky jsou tvořeny asfaltovým souvrstvím skládající se z obrusné a ložní vrstvy, stejně jako je tomu v krytové vrstvě netuhé vozovky. Nejprve je zhutněna spodní ložní vrstva, po ochlazení povrchu vzorku na teplotu +40 °C, je na ložní vrstvu aplikován spojovací postřik, případně se vloží sklo textilie, která zajišťuje dobré spojení obou vrstev asfaltového souvrství. Na takto připravený povrch je po uplynutí doby potřebné pro vyštěpení emulze (cca 24 hodin) nahutněna horní obrusná vrstva.


## Příprava zkoušky

23. Zkouška se provádí v krytém zkušebním prostoru, který musí být dostatečně větratelný, bez nahodilého proudění vzduchu, které by mohlo ovlivnit výsledky zkoušky.
24. Za zkušebním vzorkem musí volný prostor do vzdálenosti alespoň 10 m, popř. otevřený prostor bez nahodilého proudění vzduchu nebo větrných poryvů.
25. Před zahájením zkoušky se připraví zkušební zařízení pro požadované provedení zkoušky, které je dánou účelem zkoušky.
26. Příprava zkoušky spočívá v:
  - a) kalibraci zařízení – pro kalibraci zařízení bude na zkušební konstrukci instalována nehořlavá kalibrační deska „Promatech“ o rozměrech (300 x 500 x 20) mm, na kterou budou umístěny termočlánky T6 a T7 viz obrázek 6 resp. 9. Následně se ustaví sálavý panel nad kalibrační vzorek a nárůst teploty v čase bude dle grafu na obrázku 10.

Pozn.: Graf kopíruje hodnoty naměřených nárůstů teplot v čase při skutečném požáru vozidla.



Obrázek 9 - Rozložení termočlánků na kalibrační desce Promatech



Obrázek 10 - Graf závislosti nárůstu teplot v čase

b) přesnosti měřícího zařízení

Informace o teplotě zkušebního vzorku se získají použitím termoelektrických bodových termočlánků s charakteristikou odpovídající rozmezí měřených teplot a vhodných pro druh materiálu a zkušebního vzorku.

Procentní odchylka v ploše teplotní křivky, stanovené při kalibraci specifikovaných termočlánků v závislosti na čase může být max. 10%

- c) po kalibraci zkušebního zařízení se uloží zkušební vzorek na konstrukci zkušebního zařízení, viz obrázek 5,
- d) nastavení ustáleného proudění vzduchu na zkušební vzorek  $1,5 \text{ m.s}^{-1}$ . Nastavení ustáleného proudění vzduchu se provede po zapnutí ventilátoru a dosažení rovnoměrného proudění vzduchu z usměrňovacího potrubí nad zkušebním vzorkem, rychlosť proudění vzduchu se měří v ose zkušebního vzorku.

Rychlosť proudění vzduchu v těchto měřících místech musí být  $1,5 \text{ m.s}^{-1}$ . Tohoto stavu musí být dosaženo po celý průběh zkoušky.

- e) montáž dalších termočlánků viz obrázek 6 (pro kalibraci jsou nainstalovány povrchové články T6 a T7),
- f) nastavení sálavého panelu nad zkušební vzorek.

27. Zkušební zařízení se uvede do zkušební polohy (obrázek 2 resp. 3) takto:

- a) nastaví se požadovaný sklon držáku vzorku (0-5 stupňů). Její povrch musí být ve stejně poloze jako povrch daného zkušebního vzorku,
- b) držák zkušebního vzorku se umístí před ústí potrubí ventilátoru tak, aby bližší okraj desky, resp. horní hrana vzorku byly 1500 mm od ústí a ve výšce 20 mm pod středem ústí usměrňovacího potrubí,
- c) nad zkušebním vzorkem se nastaví poloha sálavého panelu. Jeho sálavá plocha musí být rovnoběžná s povrchem desky ve vzdálenosti 90 mm od povrchu desky. Střed kolmého průmětu sálavé plochy panelu na rovinu desky musí být na podélné ose desky ve vzdálenosti 90 mm od jejího okraje bližšího k ústí usměrňovacího potrubí,

28. kalibraci hustoty tepelného toku a rychlosťi proudění vzduchu není třeba provádět při opakování zkoušky za stejných podmínek, pokud nebyl přerušen tepelný tok nebo proudění vzduchu.

## Postup zkoušky

29. V průběhu zkoušky a po jejím ukončení se sledují a zaznamenávají tyto jevy a stavy:
- a) před zahájením zkoušky se instalovaný zkušební vzorek zváží a změří se jeho tloušťka včetně tloušťky tlačné desky,
  - b) čas vzplanutí povrchu vzorku,
  - c) postup plamene a rychlosť jeho šíření v pětiminutových intervalech,

- d) plocha zuhelnatění na povrchu, popř. uvnitř vzorku (nepřihlíží se k částem vzorku, kde došlo v průběhu zkoušky jen ke změně zabarvení či dílčím deformacím),
- e) čas, kdy plamen dosáhne některého z okrajů zkušebního vzorku,
- f) stékání nebo odpadávání hořících částic zkušebního vzorku,
- g) okamžik prohoření zkušebního vzorku a objevení plamene nebo otvoru na spodní straně vzorku,
- h) celkový stav a rozsah poškození vzorku na konci zkoušky,
- i) v 5minutových intervalech se měří radiometrem tepelný tok ve středu zkušebního vzorku,
- j) zjišťuje se rozšíření požáru ze zkušebního vzorku č. 2-1 (pod sálavým panelem) na vzorek č. 2-2 mimo sálavý panel přes dilatační spáru (viz obrázek 5)
- k) doba trvání zkoušky 30 minut,
- l) po ukončení doby trvání zkoušky se provede odklonění sálavého panelu a provede se měření měknutí asfaltového povrchu tlačnou deskou za použití dutého hydraulického válce KGF a ručního vysokotlakého čerpadla,
- m) pod tlakem cca 50 barr na měřidle se provede opětovné změření tloušťky vzorku včetně tloušťky tlačné desky, které slouží k vyhodnocení měknutí vzorku při zkoušce,
- n) Po ukončení zkoušky se zkušební vzorek opět zváží, pro zjištění váhového úbytku při zkoušce.

### **Trvání zkoušky**

30. Zkouška se ukončí v okamžiku, kdy:

- a) plameny při hoření zkušebního vzorku č. 2-2 dosáhnou jeho okraje,
- b) shoří část vzorku tak, že na spodní straně vzorku se objeví plameny (popř. otvor větší než  $25 \text{ mm}^2$  nebo trhlina v celé tloušťce vzorku, širší než 1 mm),
- c) uplyne 30 minut od zahájení zkoušky.

31. Hořící vzorek se po ukončení zkoušky uhasí.

## IV. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK

### **Mezní stavý šíření požáru asfaltovým krytem**

32. Asfaltový kryt vozovky nešíří požár, bylo-li příslušnou zkouškou prokázáno, že za podmínek zkoušky:
- plameny nedosáhly konce zkušebního vzorku 2-2 (viz obrázek 5) ve směru podélného proudění vzduchu,
  - celková zuhelnatěná nebo spálená plocha zkušebního vzorku 2-2 není větší než  $30\,000\,\text{mm}^2$ ,
  - ze zkušebního vzorku nespadávají nebo neskapávají hořící nebo doutnající částice vzorku.

### **Mezní stavý měknutí asfaltového krytu**

33. Bezprostředně po odklonění kónického elektrického sálavého panelu se provede měření tloušťky zkušebního vzorku včetně tloušťky tlačné desky. Měření je vztaženo k desce stolu zkušebního zařízení, na kterém je zkušební vzorek uložen a provádí se pomocí ocelového měřidla a posuvného měřítka. Mezní stav měknutí asfaltové směsi při tlaku 50 kN na zkušebním vzorku je max. 5 mm.

### **Vyhodnocení mezních stavů a reakce materiálů na oheň**

- Jsou-li provedeny zkoušky na třech vzorcích při stejném sklonu, stanoví se hodnoty průměrem z těchto tří vzorků. U ostatních mezních stavů se považuje nejnepříznivější výsledek za rozhodující.
- Bylo-li zkouškou asfaltové vrstvy v požárně nebezpečném prostoru prokázáno, že nešíří požár, platí tento výsledek i pro tentýž asfaltový kryt zkoušený mimo požárně nebezpečný prostor.
- Při hodnocení splnění požadavků na třídy reakce na oheň u stavebních výrobků je rozhodující zatřídění podle ČSN EN 13501-1+A1. Jestliže je rozdíl mezi třídou reakce na oheň u konkrétního výrobku podle výsledků zkoušek a podle přílohy A (ČSN EN 13501-1), považují se za rozhodující vždy výsledky zkoušek.
- Stavební hmota nebo výrobky, u nichž jsou v technických podkladech stanoveny požadavky indexem šíření plamene podle ČSN 73 0863, musí vykazovat třídy reakce na oheň nejméně podle tabulky 2 z ČSN 730810.
- Vztah mezi požadavky na indexy šíření plamene a třídami reakce na oheň podle ČSN 730810 na základě vyhodnocení mezních stavů šíření požáru asfaltovým krytem uvádí tabulka 3.

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnocení asfaltových povrchů z hlediska reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1 není vhodné, což bylo prověřeno zkouškami dle ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla a ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene je pro stanovení reakce na oheň využito převodní tabulky 3.

*Tabulka 3 - Vztah mezi indexem šíření plamene a třídami reakce na oheň*

Index šíření plamene $i_s$ v $\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}$	Třída reakce na oheň
0	A1
	A2
> 0 ≤ 75	B
> 75 ≤ 100	C
> 100	D
	E
	F

### **Vyhodnocení mezních stavů a reakce materiálů na oheň**


Bylo-li zkouškou měknutí asfaltového krytu prokázáno, že vyvozeným tlakem na měřidle cca 50 barr na tlačnou desku došlo ke zmenšení tloušťky zkušebního vzorku o více než 5 mm původní tloušťky obrusné vrstvy zkušebního vzorku, vzorek zkoušce nevyhověl.


## **V. ZKUŠEBNÍ PROTOKOL**

39. Zkušební protokol musí obsahovat nejméně tyto údaje:


- a) název a sídlo organizace, která zkoušku provedla,
- b) název a sídlo organizace, která zkoušku objednala,
- c) popis zkoušeného asfaltového krytu (zkoušené konstrukce), oblast použití, název a sídlo výrobce,
- d) datum výroby zkušebního vzorku a datum zkoušky,
- e) odvolávku na tento metodický návod, popř. specifikaci požadavků objednatele na postupy při přípravě a provádění zkoušky,
- f) popis zkušebních vzorků a výkresy nebo schémata uvádějící jejich skladbu, tloušťku, řešení styků a spojů,
- g) údaje z pozorování při zkoušce, mající vliv na vyhodnocení zkoušky,
- h) vyhodnocení zkoušky,
- i) datum vystavení zkušebního protokolu, jméno a podpis odpovědného pracovníka.

# Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace zkušebního zařízení






DETAILS D<sup>o</sup> (1:2)



VÝKAZ MATERIÁLU - VÍZ VÝKRES Č.KBK-ZS-03


REZ A-A'



VÝKAZ MATERIAŁU - VIZ VYKRES ČKBK -ZS-03	
BRIGHEN - Ing. Jar. Flajš, dotorčovný inženýr, 30. dubna 3126 / 2A, 702 00 Ostrava 1 Telefon: +420 261169016, Mobil: +420 733 111168, E-mail: geofoton@comtoim.com	
KFK Fife, s.r.o., Heydukova 1093 / 36, 762 00 Ostrava - Přívoz	
Objekt:	ZKUSEBNÍ ZARIŽENÍ 2 x 1 m
Stupeň:	Zpracování
Zkusební stup.:	1
Obsahem:	
Zkusební stup.:	1
STUPL. ZS <sup>a</sup>	
Obsahem:	
PUDORYSY, ŘEZ A-A'	
Měsíc:	září
rok:	2016
Základní údaje:	Zák. č. 741/36/16
Datum:	05/09/2016
Cílové využití:	ČBK-ZS -02


PŮDORYS SPODNÍHO OBVODOVÉHO RÁMU STOLU

(ŘEZ B-B')



ŘEZ C-C' (1:2)


a60x60±2-1760




1. ZKUŠEBNÍ STŮL „ZS“:					
Poř. Poč.	Název	Profil (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg) 1 kus	Poznámky
6.	1. pouzdro	TR44x2	780	7.0	ČSN 45/775 1, ocel 11353 1 ap.
18.	24. podložka svátku	Ø 10	40	0.6	
2.	4. sloupek stolu	Ø 60x60x2	720	2.6	1x úkres koncové 45°
6.	2. profenik stolu	Ø 60x60x2	1.000	4.2	12 x úkres koncové 1 x 45°
8.	2. podceník stolu	Ø 60x60x2	2.024	8.2	koncové úkresy 2 x 45°
9.	2. plátna lemovaná	Ø 40x30x2	880	1.8	3.5
10.	2. podpalubkování	Ø 40x40x2	880	2.0	4.0
11.	4. podpalubkování	Ø 40x30x2	892	1.2	4.8
12.	2. podel lemovaný	Ø 40x30x2	510	1.2	2.5
13.	2. příček spodní	Ø 60x60x2	1.000	3.5	7.1 koncové úkresy 2 x 45°
14.	2. podceník spáchný	Ø 60x60x2	1.954	7.0	14.0
15.	4. podložka	P 5 x 50	50	0.1	0.4 sítidlové vřtiny Ø 22
16.	6. matice	M12			DIN 934, ČSN 021401 apod.
17.	4. šířka stavečí	M 20	150		2.0 iakost B, B, pozink.
18.	4. matice	M 20		0.1	0.1 půjčitelné dle výrobce 15 kg
<b>CELKEM ZKUŠEBNÍ STUL ZS :</b>					
				80.5	<b>kg</b>

BRIGHTEN - Ing. Jiří Fišák, autorizovaný inženýr, 30. dubna 31/28 / 2A, 702 00 Ostrava 1	Tel/Fax: 59611105, Mobil: 602716102 E-mail: georgefišák@gmail.com
Investor: KBK Fire s.r.o., Heydukova 10/93 / 36, 702 00 Ostrava - Pivovz	
Objekt: ZKUŠEBNÍ ZÁŘIZENÍ 2 x 1 m	
Stupeň: R0S	Zpracoval: Ing. J. Fišák
Obsah: ZKUŠEBNÍ STUL „ZS“	Zak. č. 741/06/18
	Datum: 08/2016
	Cíl do výkresu
REZY B-B', C-C', VÝKAZ 1: 10	Město
	KBK-ZS -03

PŮDORYS PANELU P1 ( 2x )



ŘEZ D-D'




ODNÍMATELNÝ PANEL P1 ( 2 ks ) :					
Pol.	Poč. (ks)	Název	Prohl. (mm)	Délka (mm)	Hmotnost ( kg )
č.	2	horní deska	P 5 x 650	950	24,7
19	2	horní deska	P 5 x 650	49	4,4
20	4	vzdušna podložka	740x30x2	878	1,8
21	2	vzdušna podložka	740x30x2	818	1,6
22	4	vzdušna příčná	0 40x30x2	650	1,3
23	8	vzdušna příčná J.O. 30x30x2	260	0,5	3,7
CELKEM PANELY P1 ( 2 ks ) :					
	68			6	1 panel = 34,3 kg

BRIGHTEN - Ing. Jiří Fišák, autorizovaný inženýr, 30. dubna 3128 / 2A, 702 00 Ostrava 1 Telefax: 596 111 105, Mobil: 602 716 02, E-mail: <a href="mailto:georgefisak@hotmail.com">georgefisak@hotmail.com</a>					
Investor	KBK FIO s.r.o.	Heuduková 1093 / 36 , 702 00 Ostrava - Přívoz			
Objekt	ZKUŠEBNÍ ZARIŽENÍ	2 x 1 m			
Stupeň	RUS	Zpracoval Ing. J. Fišák	Zák. č.	741 08 16	Datum 08/2016
Obsah	ODNÍMATELNÝ ULOŽNÝ	Měřítko	Cíl výkresu:		
	PANEL P1 - 2 x	1: 10	KBK-ZS-04		

BRIGHTEN - Ing. Jiří Fišta, autorizovaný člen, 30. dubna 3128 / 2A, 702 00 Ostrava 1		
Tel/fax: 566 11105, Mobil: 602 15302, E-mail: georgiata@post.cz		
Invesčení:	KBK Fine s.r.o. Heyduková 1093 / 36, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Objekt:	ZKUŠEBNÍ 2 x 1 m	
Stupeň:	RDS	Datum: 08/2016
Obsah:	<b>OTOCNÁ KONZOLA SÁLAVÉHO PANELU "OK"</b>	Cílový výpros:
	1:10	KBK-ZS -06
	Měřba:	

BOČNÍ POHLED NA KONZOLU „OK“



PUDORYSKONZOLY - POHLED "R"

