

2011		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
150	100	21,5
90	78,5	38
25	40,5	5,3
16	35,2	11,1
8	24,1	6,5
4	17,6	2,4
2	15,2	3
1	12,2	8,4
0,5	3,8	2,4
0,2	1,4	1,3
0,1	0,1	0,1
0,001	0,0	0

2015		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
200	100,0	5,0
63	95,0	65,1
20	29,9	18,4
6,3	11,5	5,3
2	6,2	2,5
0,63	3,7	3,2
0,2	0,5	0,4
0,063	0,1	0,1

2019		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
100	100,0	9,9
90	90,1	3,3
80	86,9	8,3
70	78,6	7,4
60	71,3	6,1
50	65,2	4,9
40	60,2	4,6
32	55,7	7,9
16	47,8	11,7
8	36,1	9,1
4	27,0	6,5
2	20,5	6,0
1	14,5	5,8
0,5	8,7	4,5
0,2	4,2	3,1
0,1	1,1	1,1

2012		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
100	100	0
70	87,96	12,04
50	74,1	13,87
25	37,98	36,11
16	32,04	5,95
8	21,27	10,77
4	15,26	6,01
2	12,6	2,66
1	10,62	1,98
0,5	6,03	4,59
0,2	2,64	3,39
0,1	1,68	0,96
0,001	0,12	1,56

2016		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
90	100,0	48,5
32	51,6	11,5
16	40,1	12,9
8	27,2	9,8
4	17,4	5,5
2	11,9	3,4
1	8,5	2,5
0,5	6,0	5,2
0,2	0,9	0,7
0,1	0,2	0,2

2020		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
200	100,0	21,1
63	78,9	21,3
25	57,6	9,1
16	48,5	12,8
8	35,7	10,9
4	24,8	8,6
2	16,2	6,0
1	10,2	4,9
0,5	5,3	4,1
0,2	1,2	0,7
0,1	0,6	0,1
0,063	0,4	0,1
0,002	0,4	0,0
0,001	0,3	0,3

2013		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
100	100,0	0
80	100,0	0,0
70	75,7	24,3
60	60,5	15,2
50	46,3	14,2
40	27,8	18,5
25	16,0	11,8
16	13,1	2,9
8	9,9	3,2
4	8,8	1,1
2	8,6	0,2
1	8,5	0,2
0,5	5,2	3,2
0,2	2,4	2,8
0,1	1,5	0,9

2017		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
100	100,0	3,9
90	96,1	3,9
80	92,2	9,0
70	83,2	9,0
60	74,2	6,4
50	67,8	4,0
40	63,8	2,9
32	60,9	10,3
16	50,6	13,9
8	36,7	9,5
4	27,2	8,2
2	19,0	5,1
1	13,9	5,4
0,5	8,5	5,6
0,2	2,9	2,7
0,1	0,2	0,1
0,075	0,1	0,1

2014		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
200	100,0	17,9
63	82,1	44,3
20	37,7	16,2
6,3	21,5	5,2
2	15,3	4,9
0,63	11,4	10,7
0,2	0,7	0,6
0,063	0,1	0,1

2018		obsah zrn dané zrnitostní frakce
průměr oka síta mm	propad %	%
200	100,0	4,1
100	95,9	3,4
90	92,5	5,6
80	86,9	6,5
70	80,4	6,1
60	74,2	4,9
50	69,3	6,1
40	63,2	4,9
32	58,3	9,5
16	48,8	14,2
8	34,6	10,8
4	23,8	7,1
2	16,7	5,2
1	11,5	4,2
0,5	7,3	4,4
0,2	2,8	2,7
0,1	0,1	0,1

